

「福岡県農林水産部土木工事共通仕様書の一部改正について（令和5年10月）」新旧対照表

新	旧
<p>第1編 共通編</p> <p>第2章 材料 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第1節 ～ 第4節 [略]</p> <p>第5節 鋼材</p> <p>2-5-1 [略]</p> <p>2-5-2 鋼材</p> <p>1. ～ 3. [略]</p> <p>4. 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品</p> <p><u>(16)JDPA G 1053-2020(ALW形ダクタイル鋳鉄管) 記号 AL1、AL2、AW</u></p> <p>5. [略]</p> <p>2-5-3 ～ 2-5-7 [略]</p> <p>第6節 ～ 第8節 [略]</p> <p>第9節 合成樹脂製品等</p> <p>2-9-1 一般事項</p> <p>1. 合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。</p> <p>(1) ～ (12) [略]</p> <p><u>(13)FRPM K111L (強化プラスチック複合管内挿用内圧管)</u></p> <p>第10節 ～ 第11節 [略]</p> <p>第12節 塗料</p> <p>2-12-1 ～ 2-12-3 [略]</p> <p>2-12-4 ダクタイル鋳鉄管塗装</p> <p>1. 直管部</p> <p>内面 JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)</p> <p><u>JIS G 5528 (エポキシ樹脂粉体塗料)</u></p> <p><u>JWW A K 135(液状エポキシ樹脂塗料)</u></p> <p><u>JWW A K 137(無溶剤形エポキシ樹脂塗料)</u></p> <p>外面 JWW A K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)</p> <p>JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装)</p> <p>JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)</p> <p>2. 異形管部</p> <p>内面 JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)</p> <p>JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装)</p> <p>JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄管異形管)</p> <p><u>JIS G 5528(エポキシ樹脂粉体塗料)</u></p> <p><u>JWWA K 135(液状エポキシ樹脂塗料)</u></p> <p><u>JWWA K 137(無溶剤形エポキシ樹脂塗料)</u></p> <p>外面 JWW A K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)</p> <p>JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装)</p>	<p>第1編 共通編</p> <p>第2章 材料</p> <p>第1節 ～ 第4節 [略]</p> <p>第5節 鋼材</p> <p>2-5-1 [略]</p> <p>2-5-2 鋼材</p> <p>1. ～ 3. [略]</p> <p>4. 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品</p> <p>[新設]</p> <p>5. [略]</p> <p>2-5-3 ～ 2-5-7 [略]</p> <p>第6節 ～ 第8節 [略]</p> <p>第9節 合成樹脂製品等</p> <p>2-9-1 一般事項</p> <p>1. 合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。</p> <p>(1) ～ (12) [略]</p> <p>[新設]</p> <p>第10節 ～ 第11節 [略]</p> <p>第12節 塗料</p> <p>2-12-1 ～ 2-12-3 [略]</p> <p>2-12-4 ダクタイル鋳鉄管塗装</p> <p>1. 直管部</p> <p>内面 JIS A 5314 (ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)</p> <p>[新設]</p> <p>[新設]</p> <p>[新設]</p> <p>外面 JWW A K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)</p> <p>JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装)</p> <p>JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)</p> <p>2. 異形管部</p> <p>内面 JWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)</p> <p>JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装)</p> <p>JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄管異形管)</p> <p>[新設]</p> <p>[新設]</p> <p>[新設]</p> <p>外面 JWW A K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)</p> <p>JDPA Z 2010(ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装)</p>

新	旧																																								
<p>JWWA G 114(水道用ダクトイル鑄鉄異形管)</p> <p>2. 継手部 JWWA K 139(水道用ダクトイル鑄鉄管合成樹脂塗料)</p> <p style="padding-left: 20px;">JDDPA Z 2010(ダクトイル鑄鉄管合成樹脂塗装)</p> <p style="padding-left: 20px;">JWWA G 114(水道用ダクトイル鑄鉄異形管)</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>JIS G 5528 (エポキシ樹脂粉末塗料)</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><u>JWWA K 135(液状エポキシ樹脂塗料)</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><u>JWWA K 137(無溶剤形エポキシ樹脂塗料)</u></p> <p>第3章 施工共通事項 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第1節 ~ 第11節 [略]</p> <p>3-12-1 [略]</p> <p>1. ~ 8. [略]</p> <p>9. [略]</p> <p style="text-align: center;">表 3-12-1 溶融亜鉛めっき等の仕様</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>塗装仕様</th> <th>柱材、胴縁</th> <th>金具</th> <th>網線材径mm</th> <th>網目mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶融亜鉛めっき</td> <td>HD Z <u>T56-56μm</u></td> <td>HD Z T49</td> <td>3.2</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>塩ビ被覆</td> <td>HD Z <u>T56-56μm</u></td> <td>HD Z T49</td> <td>3.2</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>めっき着色塗装</td> <td>HD Z <u>T56-56μm</u></td> <td>HD Z T49</td> <td>3.2</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>第13節 ~ 第21節 [略]</p> <p>第2編 工事別編</p> <p>第1章 ほ場整備工事 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第2章 農用地造成工事 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第3章 舗装工事、道路改良工事 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第1節 ~ 第13節 [略]</p> <p>3-14-1 ~ 3-14-2 [略]</p> <p>3-14-3 [略]</p> <p>1. ~ 2. [略]</p> <p>3. [略]</p> <p>(1) [略]</p> <p>1) ~ 16) [略]</p> <p>17) <u>受注者</u>は、支柱用鋼管及び取付鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その<u>膜厚</u>をJIS H8641(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ<u>T77</u>)<u>77μm</u>(片面の<u>膜厚</u>)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については2種(HDZ<u>T63</u>)<u>63μm</u>以上、厚さ3.2mm未満の鋼材については2種(HDZ<u>T49</u>)<u>49μm</u>(片面の<u>膜厚</u>)以上とするものとする。</p> <p>18) ~ 21) [略]</p> <p>(2) ~ (3) [略]</p> <p>3-14-4 ~ 3-14-7 [略]</p> <p>第4章 水路トンネル工事 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第5章 水路工事 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p> <p>第6章 排水路工事、河川工事 <u>※表記を改める[請負者→受注者]</u></p>	塗装仕様	柱材、胴縁	金具	網線材径mm	網目mm	溶融亜鉛めっき	HD Z <u>T56-56μm</u>	HD Z T49	3.2	56	塩ビ被覆	HD Z <u>T56-56μm</u>	HD Z T49	3.2	50	めっき着色塗装	HD Z <u>T56-56μm</u>	HD Z T49	3.2	56	<p>JWWA G 114(水道用ダクトイル鑄鉄異形管)</p> <p>2. 継手部 JWWA K 139(水道用ダクトイル鑄鉄管合成樹脂塗料)</p> <p style="padding-left: 20px;">JDDPA Z 2010(ダクトイル鑄鉄管合成樹脂塗装)</p> <p style="padding-left: 20px;">JWWA G 114(水道用ダクトイル鑄鉄異形管)</p> <p style="padding-left: 20px;">[新設]</p> <p style="padding-left: 20px;">[新設]</p> <p style="padding-left: 20px;">[新設]</p> <p>第3章 施工共通事項</p> <p>第1節 ~ 第11節 [略]</p> <p>3-12-1 [略]</p> <p>1. ~ 8. [略]</p> <p>9. [略]</p> <p style="text-align: center;">表 3-12-1 溶融亜鉛めっき等の仕様</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>塗装仕様</th> <th>柱材、胴縁</th> <th>金具</th> <th>網線材径mm</th> <th>網目mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶融亜鉛めっき</td> <td>HD <u>Z40-400g/m²</u></td> <td>HD Z <u>35</u></td> <td>3.2</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>塩ビ被覆</td> <td>HD <u>Z40-400g/m²</u></td> <td>HD Z <u>35</u></td> <td>3.2</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>めっき着色塗装</td> <td>HD <u>Z40-400g/m²</u></td> <td>HD Z <u>35</u></td> <td>3.2</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> <p>第2編 工事別編</p> <p>第1章 ほ場整備工事</p> <p>第2章 農用地造成工事</p> <p>第3章 舗装工事、道路改良工事</p> <p>第1節 ~ 第13節 [略]</p> <p>3-14-1 ~ 3-14-2 [略]</p> <p>3-14-3 [略]</p> <p>1. ~ 2. [略]</p> <p>3. [略]</p> <p>(1) [略]</p> <p>1) ~ 16) [略]</p> <p>17) <u>請負者</u>は、支柱用鋼管及び取付鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その<u>付着量</u>をJIS H8641(溶融亜鉛めっき)2種の(HDZ<u>55</u>)<u>550g/m²</u>(片面の<u>付着量</u>)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については2種(HDZ<u>45</u>)<u>450g/m²</u>以上、厚さ3.2mm未満の鋼材については2種(HDZ<u>35</u>)<u>350g/m²</u>(片面の<u>付着量</u>)以上とするものとする。</p> <p>18) ~ 21) [略]</p> <p>(2) ~ (3) [略]</p> <p>3-14-4 ~ 3-14-7 [略]</p> <p>第4章 水路トンネル工事</p> <p>第5章 水路工事</p> <p>第6章 排水路工事、河川工事</p>	塗装仕様	柱材、胴縁	金具	網線材径mm	網目mm	溶融亜鉛めっき	HD <u>Z40-400g/m²</u>	HD Z <u>35</u>	3.2	56	塩ビ被覆	HD <u>Z40-400g/m²</u>	HD Z <u>35</u>	3.2	50	めっき着色塗装	HD <u>Z40-400g/m²</u>	HD Z <u>35</u>	3.2	56
塗装仕様	柱材、胴縁	金具	網線材径mm	網目mm																																					
溶融亜鉛めっき	HD Z <u>T56-56μm</u>	HD Z T49	3.2	56																																					
塩ビ被覆	HD Z <u>T56-56μm</u>	HD Z T49	3.2	50																																					
めっき着色塗装	HD Z <u>T56-56μm</u>	HD Z T49	3.2	56																																					
塗装仕様	柱材、胴縁	金具	網線材径mm	網目mm																																					
溶融亜鉛めっき	HD <u>Z40-400g/m²</u>	HD Z <u>35</u>	3.2	56																																					
塩ビ被覆	HD <u>Z40-400g/m²</u>	HD Z <u>35</u>	3.2	50																																					
めっき着色塗装	HD <u>Z40-400g/m²</u>	HD Z <u>35</u>	3.2	56																																					

新	旧